

Teknisk Datablad

Hydro Topcoat



MATERIALEBESKRIVELSE

Type	Mat facademaling på basis af vandig dispersion af HydroPLIOLITE® og Kunstharpijs. Tørre op hurtigt, og tåler let regnpåvirkning under optøringsperioden
Anvendelse	Til overfladebehandling af mineralske og tidligere malede overflader.
Anvendelsesområde	Udvendigt
Egenskaber	- Særligt vejrbestandig og diffusionsåben - Ekstraordinære gode vedhæftningsegenskaber - Gode spæreevner for salpeterudtræk - Høj alkalieresistens - Karbonatiseringsbremsende - Fungicidholdig til beskyttelse mod efterfølgende begroninger - Kan anvendes sammen med Sigma Winterproof - CE mærket. EN 1504-2 system 4
Farve og glans	Hvid og lyse kulører, mat.

BASISOPLYSNINGER V. 23°C, 50% RF

Bindemiddel	HydroPLIOLITE®
Massefylde	Ca. 1,60 kg/dm ³
Tørstofindhold	Vol %: ca. 49 Vægt%: 68,5
Vanddif. (Sd H ₂ O)	0,08m ved 125µm (262g/m ²)
Kuldioxidif. (Sd CO ₂)	262m ved 148µm
VOC udledning	max. 26g/ltr
Anbefalet tør lagtykkelse	86 µm pr. lag (125 µm våd)
Tørretid	Ca. 1 time ved 125 µm våd lagtykkelse
Overmalbar	Ca. 12 timer ved 86 µm tør lagtykkelse

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

Teknisk Datablad

Hydro Topcoat



FORHOLD VED BRUG

Forbrug	Afhængig af underlaget. Ca 6-8 m ² /ltr.
Krav til bunden	Bunden skal være ren fast og bæredygtig
Systemer	<u>Ikke tidligere behandlet overflade</u> 1. Afrens til fast, ren og bæredygtig bund. 2. Påføring af ét lag Sigma Hydro Primer. 3. 2 x behandling med fx. Sigma Hydro Topcoat.

BRUGSANVISNING

Temperaturforhold	Underlag og omgivelsestemperatur: min. 5°C og max. 35°C. Max. 80% RF. Ved tilsætning af 2,5% Sigma Winterproff, kan der arbejdes ved op til 90% RF og underlagstemperaturer ned til 2°C.
Påføring	Pensel, rulle eller airless sprøjte. Kan sprøjtepåføres med f.eks. Wagner varmesystem, Wagner TS 226, eller TS 326.
Fortynding	Klar til brug. Ved airless sprøjtning kan der tyndes max. 10% med vand. Ved brug sammen med Sigma Winterproof må produktet ikke fortyndes.
Rengøring	Værktøj rengøres i vand straks efter brug.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Emballage	10 ltr.
Holdbarhed	Mindst 1 år ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.
Sikkerhed	MAL kode: 1-1. Ved tilsætning af 2,5% Winterproof er MAL kode: 2-1. Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.