

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-----------------------|---------|----------------------------|----------------|------------|----------|-------------|------------|----------------|------------|---------------------------|----------------|--------|
| MBK typebetegnelse | Plastvægmaling. | | | | | | | | | | | | | | |
| Beskrivelse | Loft- og vægplasmaling på basis af vinylacetatcopolymer | | | | | | | | | | | | | | |
| Anvendelse | Til lofter og vægge af puds, beton, letbeton, gipskartonplader m.m., samt til tidligere malede og rengjorte overflader. | | | | | | | | | | | | | | |
| Egenskaber | Særdeles god dækkeevne, diffusionsåben og alkalibestandig. | | | | | | | | | | | | | | |
| Farver og glans | Hvid, Mat. | | | | | | | | | | | | | | |
| Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF | <table><tr><td>Bindemiddel</td><td>Vinylacetatcopolymer.</td></tr><tr><td>Pigment</td><td>Titandioxyd + fyldstoffer.</td></tr><tr><td>Tørstofindhold</td><td>Vol %: 31.</td></tr><tr><td>Tørretid</td><td>Ca. 1 time.</td></tr><tr><td>Overmalbar</td><td>Efter 5 timer.</td></tr><tr><td>Vaskbarhed</td><td>Efter EN 13300: Klasse 3.</td></tr><tr><td>Brandfarlighed</td><td>Ingen.</td></tr></table> | Bindemiddel | Vinylacetatcopolymer. | Pigment | Titandioxyd + fyldstoffer. | Tørstofindhold | Vol %: 31. | Tørretid | Ca. 1 time. | Overmalbar | Efter 5 timer. | Vaskbarhed | Efter EN 13300: Klasse 3. | Brandfarlighed | Ingen. |
| Bindemiddel | Vinylacetatcopolymer. | | | | | | | | | | | | | | |
| Pigment | Titandioxyd + fyldstoffer. | | | | | | | | | | | | | | |
| Tørstofindhold | Vol %: 31. | | | | | | | | | | | | | | |
| Tørretid | Ca. 1 time. | | | | | | | | | | | | | | |
| Overmalbar | Efter 5 timer. | | | | | | | | | | | | | | |
| Vaskbarhed | Efter EN 13300: Klasse 3. | | | | | | | | | | | | | | |
| Brandfarlighed | Ingen. | | | | | | | | | | | | | | |
| Forbrug | 6-8 m ² /ltr., afhængig af underlagets karakter og påføringsmetode. | | | | | | | | | | | | | | |
| Krav til bunden | Bunden skal være ren, tør, fast og smittefri. Ny bund og let smittende overflade grundes med Sigma Mikrodispersgrunder. Tidligere malede overflader rengøres med Sigma Grundrengøring . | | | | | | | | | | | | | | |
| Brugsanvisning | <p><u>Temperatur</u> Min. +6°C og max. 85% RF ved påføring og hærdning.</p> <p><u>Fortynding</u> Vand. 0-5%.</p> <p><u>Påføring</u> Pensel, rulle eller airless-sprøjte.</p> <p><u>Rengøring</u> Værktøj: Straks efter brug i vand.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| Sikkerhedsregler | For malearbejde 00-1. | | | | | | | | | | | | | | |
| Holdbarhed | Mindst 2 år ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage. | | | | | | | | | | | | | | |
| Emballage | 10 ltr. plastemballage. | | | | | | | | | | | | | | |
| Henvisninger | Pletreparationer kan være synlige. | | | | | | | | | | | | | | |