

MBK typebetegnelse	Plastgrunder, mikrodispers.
Beskrivelse	Plastgrunder, dispersion af plastbindemiddel i form af yderst små partikler i vand.
Anvendelse	Til grunding af alle former for mineralske underlag ind- og udvendigt. Giver god forankring for efterfølgende behandling på såvel grov- og finporøs som let smittende overflade.
Egenskaber	Alkalibestandig, diffusionsåben og god indtrængningsevne. Forankrer let på smittende overflader.
Farver og glans	Farveløs.
Basisoplysninger v. 20°C, 50% RF	Bindemiddel Styrenacryl, mikrodispers. Tørstofindhold Vægt %: 14, Vol %: 13. Tørretid Ca. 1-2 timer. Brandfarlighed Ingen.
Forbrug	Ca. 5-10 m ² /litr., afhængig af bundens karakter.
Krav til bunden	Bunden skal være ren og tør.
Brugsanvisning	<u>Temperatur</u> Min. +6°C og max. 85% RF ved påføring og hærdning. <u>Fortynding</u> Vand. Skal normalt ikke fortyndes. Afhængig af bundens porøsitet påføres et eller flere lag, evt. vådt i vådt, indtil overfladen skønnes at være bæredygtig. Til forbehandling/limning inden opsætning af tapet eller vægbeklædning, fortyndes med Sigma Mikrodispersgrunder 1:1 med vand. <u>Påføring</u> Pensel eller rulle (bedst med pensel/anstryger). <u>Rengøring</u> Værktøj: Straks efter brug i vand.
Sikkerhedsregler	For malearbejde 00-1.
Holdbarhed	Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.
Emballage	2,5 , 5 og 10 ltr. plastemballage.