

<b>MBK typebetegnelse</b>	Plastvægmaling.														
<b>Beskrivelse</b>	Plastvægmaling på basis af vinylacetatcopolymer														
<b>Anvendelse</b>	Bred anvendelig til vægge og lofter af puds, beton, letbeton, gipskartonplader m.m., samt til tidligere malede og rengjorte overflader. Specielt velegnet til lofter med kritisk lysindfald.														
<b>Egenskaber</b>	Vaskbar, diffusionsåben, alkalibestandig og helmat.														
<b>Farver og glans</b>	Hvid, helmat.														
<b>Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF</b>	<table><tr><td>Bindemiddel</td><td>Vinylacetatcopolymer.</td></tr><tr><td>Pigment</td><td>Titandioxyd + fyldstoffer.</td></tr><tr><td>Tørstofindhold</td><td>Vol %: 33.</td></tr><tr><td>Tørretid</td><td>Ca. 1 time.</td></tr><tr><td>Overmalbar</td><td>Efter 4 timer.</td></tr><tr><td>Vaskbarhed</td><td>Efter EN 13300: Klasse 2.</td></tr><tr><td>Brandfarlighed</td><td>Ingen.</td></tr></table>	Bindemiddel	Vinylacetatcopolymer.	Pigment	Titandioxyd + fyldstoffer.	Tørstofindhold	Vol %: 33.	Tørretid	Ca. 1 time.	Overmalbar	Efter 4 timer.	Vaskbarhed	Efter EN 13300: Klasse 2.	Brandfarlighed	Ingen.
Bindemiddel	Vinylacetatcopolymer.														
Pigment	Titandioxyd + fyldstoffer.														
Tørstofindhold	Vol %: 33.														
Tørretid	Ca. 1 time.														
Overmalbar	Efter 4 timer.														
Vaskbarhed	Efter EN 13300: Klasse 2.														
Brandfarlighed	Ingen.														
<b>Forbrug</b>	7-10 m <sup>2</sup> /ltr., afhængig af underlagets karakter og påføringsmetode.														
<b>Krav til bunden</b>	Bunden skal være ren, tør, fast og smittefri. Ny bund og let smittende overflade grundes med Sigma Mikrodispersgrunder. Tidligere malede overflader rengøres med Sigma Grundrengøring.														
<b>Brugsanvisning</b>	<p><u>Temperatur</u> Min. +6°C og max. 85% RF ved påføring og tørring.</p> <p><u>Fortynding</u> Vand. 0-5%.</p> <p><u>Påføring</u> Pensel, rulle eller airless-sprøjte.</p> <p><u>Rengøring</u> Værktøj: Straks efter brug i vand.</p>														
<b>Sikkerhedsregler</b>	For malearbejde 00-1.														
<b>Holdbarhed</b>	Mindst 2 år ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.														
<b>Emballage</b>	10 ltr. plastemballage.														