

# Teknisk Datablad

Sigmawall 7



## MATERIALEBESKRIVELSE

<b>Type</b>	Vægmaling på basis af plastakryl.
<b>Anvendelse</b>	Til vægge af puds, beton, letbeton, gipsplader m.m. samt til tidligere malede og rengjorte overflader herunder på grundet eller tidligere glasvæv/filt overflader.
<b>Anvendelsesområde</b>	Inde.
<b>Egenskaber</b>	Meget velegnet til kontorer og opholdsrum.
<b>Farve og glans</b>	Hvid – Mat ca. 7.

## Basisoplysninger ved 23°C, 50% RF

Bindemiddel	Plastakryl
Tørstofindhold	Ca. 39 W /W%
Vægtfylde	1,32 g/ml
Diffusionsåbenhed	sd 0,44 – Klasse V2
Overmalbar	Ca. 2 timer
Flammepunkt	Ingen

## FORHOLD VED BRUG

<b>Forbrug</b>	Afhængig af underlaget, ca. 8-10 m <sup>2</sup> /litr.
<b>Krav til bunden</b>	Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig. Fugtindhold max 4%. I gipsplader max 1%
<b>Temperaturforhold</b>	Underlag og omgivelsestemperatur: min. 6°C og max. 30°C. Max. 85% RF.
<b>Påføring</b>	Pensel, glat rulle eller sprøjte.
<b>Fortynding</b>	Max. 5% med vand.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

# Teknisk Datablad

Sigmawall 7



## BRUGSANVISNING

**Systemer** Færdigbehandling 2 gange med Sigmawall 7. 1. gang fortyndet max 5% med vand. 2. gang påføres ufortyndet.

## YDERLIGERE OPLYSNINGER

**Emballage** 10 ltr.

**Holdbarhed** 1 år ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.

**Sikkerhed** MAL kode: 00-1.  
Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med und erlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen . Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.