

# Teknisk Datablad

Sigma Woodprotect  
Satin



## Materialebeskrivelse

<b>MBK tybetegnelse</b>	Alkyd træbeskyttelse.
<b>Beskrivelse</b>	Transparent træbeskyttelse.
<b>Anvendelsesområder</b>	Udvendigt på nyt og tidligere behandlet træværk. Er også velegnet til indersiden af vinduer og yderdøre.
<b>Egenskaber</b>	Fremhæver træets åretegning og struktur. Giver træet en UV-resistent, vejrbestandig og diffusionsåben overflade.

## Basisoplysninger

<b>Toning</b>	Kan tones i en række transparente nuancer i Sigma Coatings' professionelle tonesystem ud fra farveløs base.	
<b>Glans</b>	På mættet bund ca. 30 ved 60° vinkel.	
<b>Bindemiddel</b>	Alkyd.	
<b>Opløsningsmiddel</b>	Mineralsk terpentin.	
<b>Pigment</b>	Organiske og uorganiske (lysægte) pigmenter.	
<b>Tørstofindhold</b>	Vol %: 54 afhængig af nuance.	
<b>Emballage</b>	5 ltr. metalemballage.	

## Brugsoplysninger

<b>Forbrug</b>	Ru træ Høvlet træ	Ca. 6-8m <sup>2</sup> /ltr. Ca. 12 m <sup>2</sup> /ltr.
<b>Krav til bunden</b>	Løst materiale, skadet eller dårligt træ samt nedbrudte træfibre fjernes, belægninger behandles med Progold Træ- og Facaderens, og overfladen rengøres med Progold Grundrens. Bunden skal herefter være ren, tør, fast og bæredygtig. Træfugtighed max 15% (+/- 3%).	

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

<b>Temperatur og hærkning.</b>	Min. 6°C og max. 25°C. samt relativ luftfugtighed max. 80% ved påføring og
<b>luftfugtighed</b>	Undgå at arbejde i direkte sollys.
<b>Omrøring</b>	Omrøres før brug.
<b>Fortynding</b>	Anvendes ufortyndet.
<b>Værktøj</b>	Pensel.
<b>Systemer</b>	<p><u>Nyt ubehandlet træ:</u>            Grundes med Sigmalife Primer.            Færdigbehandles 2-3 gange med Sigma Woodprotect Satin SB.</p> <p><u>Nyt tryk- &amp; vakuumbehandlet træ:</u>            Behandles 2-3 gange med Sigma Woodprotect Satin SB.</p> <p><u>Vedligeholdelse:</u>            Færdigbehandling 2 gange med Sigma Woodprotect Satin SB.</p>
<b>Tørretider</b>	<p>Ved 23°C og relativ luftfugtighed på 50% Afvigelser kan forekomme ved ændringer i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.</p> <p>Berøringstør ca. 3 timer.            Overmalbar ca. 16 timer.</p>
<b>Rengøring værktøj</b>	Mineralsk terpentin.

#### Yderligere oplysninger

<b>Holdbarhed</b>	5 år ved frostfri opbevaring i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
<b>Sikkerhed</b>	Se sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.