

# Teknisk Datablad

## Solid Basecoat Aqua



### Materialebeskrivelse

**MBK typebetegnelse** Plastalkydgrunder træbeskyttelse.

**Beskrivelse** Vandig pigmenteret mellemgrunder på basis af plastalkyd tilsat fungicider.

**Anvendelsesområder** Udvendigt på nyt og tidligere behandlet træværk.

**Egenskaber** Porefyldende og har vedhæftningsforbedrende egenskaber. Styrker behandlingsens samlede vejrbestandighed som mellemlag i 3-trins-behandling med Sigma Coatings' træbeskyttelse på basis af plastalkyd eller akryl.

Produktet er mærket med Eco Label.

### Basisoplysninger

**Standardfarver** Hvid.

**Toning** Kan tones i lyse nuancer i Sigma Coatings' professionelle tonesystem.

**Glans** Ca. 30 ved 60° indfaldsvinkel.

**Bindemiddel** Plastalkyd.

**Opløsningsmiddel** Vand.

**Pigment** Organiske og uorganiske (lysægte) pigmenter.

**Tørstofindhold** Vol %: ca. 33 afhængig af nuance.

**Emballage** 2,5 og 10 ltr. plastemballage.

### Brugsanvisning

**Forbrug**

Ru træ	Ca. 6-8 m <sup>2</sup> /ltr.
Høvlet træ	Ca. 8-10 m <sup>2</sup> /ltr.

**Krav til bunden** Løst materiale, skadet eller dårligt træ samt nedbrudte træfibre fjernes, belægninger behandles med Progold Træ- og Facaderens, og overfladen rengøres med Progold Grundrens. Bunden skal herefter være ren, tør, fast og bæredygtig. Træfugtighed max 15% (+/- 3%).

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

<b>Temperatur og hærkning.</b>	Min. 6°C og max 25°C. samt relativ luftfugtighed på max. 80% ved påføring og
<b>luftfugtighed</b>	Undgå at arbejde i direkte sollys.
<b>Omrøring</b>	Omrøres før brug.
<b>Fortynding</b>	Skal normalt ikke fortyndes.
<b>Påføring</b>	Pensel og rulle.
<b>Systemer</b>	<p><u>Nyt, ubehandlet træ</u>            Grundes med Sigmalife Aqua DK Primer.            Mellemstryges med Solid Basecoat Aqua.            Færdigbehandles 2-3 gange med Solid Topcoat Aqua.</p> <p><u>Nyt tryk- &amp; vakuumbehandlet træ</u>            Mellemstryges med Solid Basecoat Aqua.            Færdigbehandles 2-3 gange med Solid Topcoat Aqua.</p>
<b>Tørretider</b>	<p>Ved 23°C og relativ luftfugtighed på 50%. Afvigelser kan forekomme ved ændringer i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.</p> <p>Berøringstør ca. 1 timer.            Overmalbar ca. 4 timer.</p>
<b>Rengøring værktøj</b>	Vand tilsat grundrens.

### Yderligere oplysninger

<b>Holdbarhed</b>	24 måneder ved frostfri opbevaring i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
<b>Sikkerhed</b>	Se sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.



EU Ecolabel: DK/044/003

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.