

# Teknisk Datablad

Amarol Triol  
10100DN9591



## MATERIALEBESKRIVELSE

<b>MBK typebetegnelse</b>	Alkydmaling.
<b>Beskrivelse</b>	Vinduesmaling på basis af alkyd.
<b>Anvendelse</b>	Til vindues- og dørpartier samt udvendigt træværk.
<b>Anvendelsesområde</b>	Udvendigt.
<b>Egenskaber</b>	Stor udendørs holdbarhed, robust og slidstærk, lidet smudsmodtagelig samt let rengørlig.
<b>Farve og glans</b>	Hvid, samt tonesystem. Halvblank.
<b>Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF</b>	
	Bindemiddel Alkyd
	Pigment Titandioxyd + fyldstoffer
	Tørstofindhold Vægt %: 72, Vol %: 54
	Tørretid Ca. 3 timer, afhængig af temperatur og luftfugtighed.
	Overmalbar Efter 16 timer, afhængig af temperatur og luftfugtighed.
	Brandfarlighed Brandfarlig

## FORHOLD VED BRUG

<b>Forbrug</b>	Ca. 8-12 m <sup>2</sup> /ltr. afhængig af bundens karakter.
<b>Krav til bunden</b>	Ren, fast og bæredygtig.
<b>Systemer</b>	<u>Nyt, ubehandlet træværk:</u> Grundes med Sigmalife Grundingsolie. Mellembehandling med Amarol Triol 3% fortyndet med terpentin. Færdigbehandling 1-2 med Amarol Triol.

## BRUGSANVISNING

<b>Påføring</b>	Pensel eller rulle.
<b>Fortynding</b>	Mineralsk terpentin.
<b>Rengøring</b>	Værktøj: Mineralsk terpentin.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

## YDERLIGERE OPLYSNINGER

<b>Emballage</b>	1 og 2,5 ltr. metalemballage.
<b>Holdbarhed</b>	Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.
<b>Sikkerhed</b>	MAL kode: 2- 3 Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.